


# Metsä Board Natural FBB

## Cartone non patinato ed OBA free per un effetto naturale

MetsäBoard Natural FBB è un cartone rigido senza patina. Riflette le attuali tendenze del packaging di fascia alta con il suo aspetto naturale. Questo cartone privo di sbiancanti ottici (OBA) è approvato per il contatto diretto con gli alimenti a livello globale.\*



### METODI DI STAMPA

Offset - Flexo

- ① Pasta chimica sbianchita
- ② Pasta termo-chimico-meccanica sbianchita (BCTMP)
- ③ Pasta chimica sbianchita

Proprietà	Unità misura	Metodo	Tolleranza	Valore di riferimento												Standard
Grammatatura	gr/m <sup>2</sup>		± 2%	175	190	200	210	225	235	245	260	270	295	325	ISO 536	
Rigidità CD	mNm	Taber 15"	± 15%	4.0	4.8	5.7	6.8	8.3	9.2	10.2	11.8	13.2	16.2	19.2	ISO 2493	
Rigidità MD	mNm	Taber 15"	± 15%	8.0	9.9	11.3	13.7	16.7	18.6	20.4	23.5	26.5	32.7	38.2	ISO 2493	
Spessore	µm		± 3%	310	335	360	385	415	435	455	485	505	555	610	ISO 534	
Contenuto umidità	%		± 1.0	7.0	7.0	7.0	7.2	7.5	7.7	7.7	7.8	8.1	8.3	8.5	ISO 287	
Brillantezza	%	C/2°	± 1	80.5	80.5	80.5	80.5	80.5	80.5	80.5	80.5	80.5	80.5	80.5	ISO 2470-1	
Ass. acqua - fronte	gr/m <sup>2</sup>	Cobb.3 min		≤40	≤40	≤40	≤40	≤40	≤40	≤40	≤40	≤40	≤40	≤40	ISO 535	
Ass. acqua - retro	gr/m <sup>2</sup>	Cobb.3 min		≤50	≤50	≤50	≤50	≤50	≤50	≤50	≤50	≤50	≤50	≤50	ISO 535	
Robinson test		12 Mesì immagazzinato in condizioni normali		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	EN1230-2	

### SETTORI DI IMPIEGO

- Farmaceutico
- Parafarmaceutico
- Cosmetico
- Alimentare\*
- Beverage

### CERTIFICATI

- FSC® (su richiesta)
- PEFC® (su richiesta)

\*Adatto al contatto alimentare come specificato nella dichiarazione di cartiera. Potrebbero essere applicate eccezioni specifiche per Paese. Per informazioni e dettagli contattare ProntoPack.

2022/0 - Rilasciata il 1/11/2022. Sostituisce la precedente versione.